



9. GURUP

AĞAÇ-KAĞIT-BASIM SANAYİ MESLEK GURUBU

İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI
(20 Nisan 2010 tarih, 2009-2012 / 64 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)

TOMRUKTAN KERESTE İMALİNDE RANDIMAN, FİRE VE ZAYİAT:

Kereste imalinde kullanılan tomruklardan elde edilen kereste randımanı ve artıkları için kesin rakam vermek mümkün değildir. Çünkü sınıf yanında tomruğun ağaç cinsi, aynı ağacın yetiştiği bölge, orman deposundaki depolama şartlarına, kesim yılına, taze kesilmiş veya eski kesim olmasına, tomruğu işleyen atölyenin makine teçhizatına ve çalışan işçinin becerisine göre randıman ve artıklar oranı önemli değişiklikler gösterir.

Aşağıda verilen oranlar kesin olmayan, yukarıdaki etkenlere göre farklar gösterebilecek değerlerdir.

	İğne Yapraklı		Geniş Yapraklı Sert Ağaçlar		Geniş Yapraklı Yumuşak Ağaçlar	
	En az	En çok	En az	En çok	En az	En çok
1. Fire (%) :	30	55	25	50	30	55
2. Randıman (%) :	45	70	50	75	45	70
3. Talaş (%) :	8	15	5	10	10	17
4. Kırıntı odun (%) :	15	25	15	30	15	25
5. Kapak tahtası (%) :	7	15	5	10	10	18
6. 1 m ³ 'ün ağırlığı (kg) :						
Yaş :	550	890	800	1200	500	700
Kuru :	440	650	650	850	400	650